

Massa Refratária resistente a temperaturas até +1200°C. Após a cura forma uma junta completamente rígida. Indicado para preenchimento e selagem de juntas estáticas, sem movimento. Não contém amianto. Indicado para selagem de juntas em aquecedores, lareiras, fornos e outros equipamentos sujeitos a alta temperatura. Selagem de juntas em pedra refratária.

Ref. 885210

MASSA REFRATÁRIA

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (1200°C)

MASSA REFRATÁRIA

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (1200°C)



Aplicação

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. Sobre superfícies muito porosas, humedecer ligeiramente a superfície antes de iniciar a aplicação. Na primeira exposição a altas temperaturas é recomendável aumentar gradualmente a temperatura. Em caso de humidade, é possível uma formação de bolhas. Aplicar com pistola profissional. Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação.

Limpeza

O produto não curado pode ser limpo com Bostik Cleaner. Depois de curado, o produto só poderá ser removido mecanicamente. Efetuar a limpeza das mãos com Toalhetes de Limpeza.

Rendimento

15 metros lineares para uma junta com 5 mm de diâmetro.

Características Técnicas

Descrição	Resultados
Base	Silicato de sódio
Temperatura de serviço	+50C a +400C
Cura	1-4 dias
Densidade	2,0 g/ml
Cor	Preto
Resistência à temperatura	+1200ºC

Validade e Armazenamento

- Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 ˚C e +25 ˚C, ao abrigo do gelo.

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.
- Não indicado para aplicações permanente expostas à água e humidade.
- Não indicado para juntas de dilatação.

Precauções

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Ler atentamente o rótulo da embalagem antes de iniciar a aplicação.

Vantagens

- Excelente aderência sem primário;
- Resistente até +1200ºC;
- Não contém amianto.

FTFI385210.00

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt