ZE 425 ZINCO ESCURO

SPRAY DE ZINCO ESCURO

VANTAGENS

- Secagem rápida
- Forte aderência à generalidade dos metais
- Resistente a +120°C
- Admite pintura

DESCRIÇÃO

ZE 425 ZINCO ESCURO é um spray de proteção duradoura para metais. Excelente aderência à generalidade dos metais. Permite um acabamento liso, uniforme e não poroso. Admite pintura e resiste a temperaturas até 120°C.

APLICAÇÕES

- Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura.
- Ideal para reparação de revestimentos em zinco e de superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuração ou soldadura.
- Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela água e condições climáticas.
- Indicado para tratamento da carroçaria de automóveis.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +16ºC e +25ºC (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Lixar suavemente a superfície a tratar, removendo eventuais partículas soltas ou em vias de se soltarem. Assegurar que a superfície se encontra limpa e desengordurada, antes de ser tratada com **ZE 425 ZINCO ESCURO**. Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no interior do aerossol. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. Seco ao tato após 20 minutos. Manuseamento das peças tratadas após 20-30 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre +16°C e +25°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Temperatura de serviço	+16°C a +25°C
Densidade	0.75 - 0.80 g/ml a 20°C
Pressão a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Pressão a 50°C	8.0 ± 0.5 bar
Seco ao pó	10 min.
Seco ao tato	20 min.
Cura completa	24 horas
Resistência à temperatura	+120ºC
Viscosidade	13"

Valores típicos.

PINTURA

ZE 425 ZINCO ESCURO pode ser pintado. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

CORES

Zinco claro.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810



All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.